

STEICO *multi connect*

Mastic-colle pour membranes sur support maçonné

Système d'étanchéité
pour solutions d'isolation STEICO




DOMAINES D'APPLICATION

Pour tous raccords du système de construction STEICO

- Grande élasticité
- Sans solvant
- Ne goute pas
- Capacité adhésive élevée
- Peut être utilisé lors de la rénovation de toitures par l'extérieur

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en œuvre, veuillez consulter notre site web www.steico.fr



RECOMMANDATIONS

Stocker STEICO*multi connect* au sec à des températures comprises entre +15° et +25 °C.

Stocker à l'abri de la chaleur, du froid, et de la lumière.

Durée de conservation : 24 mois


NETTOYAGE

Le matériel doit être nettoyé après utilisation avec de la térébenthine ou tout autre produit de nettoyage adapté.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les résidus de matériel doivent être éliminés selon le code de recyclage EAK 17 09 04 (déchets de chantier)

Respecter les consignes de la fiche de sécurité



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

STEICO

Le système constructif par nature

CONDITIONNEMENT STEICO*multi connect*

Emballage	Contenu [ml/g]
12 tubes/carton	600 / 600
12 cartouches/carton	310 / 310

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICO*multi connect*

Composant	colle en dispersion	
Couleur	ivoire	
Consistance	élastique	
Température minimum d'utilisation	-5 °C	
Résistance au gel	jusqu'à -30 °C	
Temps de durcissement	env. 48 h (en fonction du support et de la quantité appliquée)	
Température de mise en œuvre	-30 °C jusqu'à +80 °C	
Surface recouverte par un tube	310 ml	6 - 8 m
	600 ml	12 - 14 m

MISE EN ŒUVRE STEICO*multi connect*

- La surface à enduire doit être propre et exempte de graisse et de poussière.
- Si le support est revêtu, vérifier que le revêtement est compatible avec le mastic-colle.
- Appliquer le mastic en boudins de 6 à 8 mm de diamètre
- Apposer la membrane à coller sur le mastic avant qu'il n'ait commencé à sécher. Appuyer légèrement sur la membrane en veillant toutefois à ne pas complètement aplatir les boudins de mastic.
- Si le mastic a commencé à sécher (16 - 20 h après la pose dans un environnement exempt de poussière), il faudra apposer la membrane en exerçant une pression plus importante sur le mastic.
- Lors du collage de membranes ou de joints à l'extérieur, s'assurer que le matériel n'est pas exposé à une humidité élevée (fortes pluies, écoulements d'eau).
- Une fois sec, STEICO*multi connect* assure une bonne imperméabilité. Toutefois, il est souhaitable de ne pas l'utiliser dans des bassins, piscines ou autres emplacements avec un taux d'humidité ou de chlore élevé.

Votre revendeur agréé :

www.steico.com